



231020341458



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0311

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT



No.(2026)QSXS01521

产 品 名 称 : 流延聚丙烯 (CPP) 薄膜

Sample Name

委 托 单 位 : 徐州市华强塑业包装有限公司

Applicant

检验检测类别 : 型式检验

Inspection & Test Category

江苏省塑料及塑料包装产品质量检验检测中心

Jiangsu Plastics and Plastic Packaging Product Quality Inspection and Testing Center

江苏澄信检验检测认证股份有限公司

Jiangsu Chengxin Inspection Testing and Certification Co., Ltd

检验检测报告

INSPECTION AND TEST REPORT

No.(2026)QSXS01521

共 3 页 第 1 页 (Page 1 of 3)

委托单位信息 Applicant	徐州市华强塑业包装有限公司 沛县大屯煤电公司天津路南侧		
生产单位信息 Manufacturer	徐州市华强塑业包装有限公司 沛县大屯煤电公司天津路南侧		
样品名称 Sample Name	流延聚丙烯（CPP）薄膜	样品数量 Sample Quantity	7.5m ²
样品描述 Sample Description	规格型号：材质：RCPP		
以上信息及样品由委托方提供并确认,本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。The above information and sample(s) were provided and confirmed by the applicant, and the company does not undertake the responsibility of confirming the accuracy, appropriateness and(or) integrity of the information provided.			
样品到达方式 Way of Sample Receipt	委托方送样	样品到达日期 Date of Sample Receipt	2026-07-14
检验检测日期 Test Period	2026-07-14~2026-07-28	检验检测地点 Test Place	江阴市东外环路188号
检验检测依据 Inspection & Test Standard(s)	GB/T 27740-2011 《流延聚丙烯（CPP）薄膜》 GB 4806.7-2023 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》		
判定依据 Judgment basis	GB/T 27740-2011 《流延聚丙烯（CPP）薄膜》 GB 4806.7-2023 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》		
检验检测结论 Inspection & Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合GB/T 27740-2011 《流延聚丙烯（CPP）薄膜》、GB 4806.7-2023 《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》标准规定的要求。 签发日期：2026-07-29 Issuing Date: 2026-07-29		
备注 Note	高温蒸煮，热封型，宽度：615mm，厚度：0.075mm；接触食品层材质：PP（丙烯均聚物；聚丙烯），CAS号：9003-07-0；总迁移试验条件：10%乙醇（40℃，10d），芳香族伯胺迁移总量试验条件：10%乙醇（60℃，10d）（以上信息由委托方提供，检验检测项目由委托方指定）。本报告检验结论是根据检验依据仅对所检项目得出的，不代表未经检验的项目或功能符合要求。		

批准：
Approver

章丽丽

章丽丽

审核：
Reviewer

周敏

周敏

编制：
Editor

张婷

张婷

检验检测结果

INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No. (2026)QSXS01521

共 3 页 第 2 页 (Page 2 of 3)

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
1	外观	暴筋、条纹、荡边	——	允许轻微	符合	合格
		同卷膜端面颜色	——	允许有轻微差异	不适用	——
		端面不整齐度	mm	≤5	不适用	——
		端面划痕、油污、杂质	——	不允许	不适用	——
		表面划痕、皱折	——	不明显	符合	合格
		气泡、颗粒、鱼眼	个/0.1m ²	Φ0.5mm~1.0mm, ≤5; Φ>1.0mm, 不允许	符合	合格
		膜卷卷芯	——	不允许凹陷或缺口	不适用	——
2	尺寸偏差	宽度偏差	mm	0~+5.0	0.2	合格
		长度偏差, %	——	0~+1	不适用	——
		厚度极限偏差, %	——	±8.0	-1.7	合格
		平均厚度偏差, %	——	±6.0	-0.4	合格
		接头数	个	——	不适用	——
		卷芯内径	mm	0~+2	不适用	——
3	物理机械性能	拉伸强度 (纵向)	MPa	≥35	44	合格
		拉伸强度 (横向)	MPa	≥25	41	合格
		断裂标称应变 (纵向), %	——	≥280	890	合格
		断裂标称应变 (横向), %	——	≥380	1160	合格
		水蒸气透过量	g/(100μm·m ⁻² ·d-1)	≤5.0	2.3	合格
		雾度, %	——	——	不适用	——

认证

专用章

产品质量

专用章

检验检测结果

INSPECTION AND TEST RESULT(S)

No. (2026)QSXS01521

共 3 页 第 3 页 (Page 3 of 3)

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Test Result	单项评价 Judgment
3	物理机械性能	起始热封温度（非处理面之间）	℃	<175	131	合格
		动摩擦系数	——	——	不适用	——
		润湿张力（处理面）	mN/m	≥38	44	合格
		润湿张力（非处理面）	mN/m	<33	28	合格
4	感官要求	感官	——	色泽正常，无异臭、不洁物等	符合	合格
		浸泡液	——	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变	符合	合格
5	理化指标	总迁移量-10%乙醇（40℃，10d）	mg/dm ²	≤10	1	合格
		高锰酸钾消耗量，蒸馏水（60℃，2h）	mg/kg	≤10	1	合格
		重金属（以Pb计）4%（体积分数）乙酸（60℃，2h）	mg/kg	≤1	<1	合格
		芳香族伯胺迁移总量-10%乙醇（60℃，10d）	mg/kg	不得检出（检出限=0.01mg/kg）	未检出（检出限：0.01）	合格
备 注 Note		1、S/V：按照6dm ² 表面积对应1kg或1L模拟物对迁移试验所得数值进行计算和表述。 2、芳香族伯胺迁移总量包含29种化合物：对苯二胺、间苯二胺、2,4-二氨基甲苯、4,4'-二氨基二苯醚、联苯胺、4,4'-二氨基二苯甲烷、苯胺、邻甲氧基苯胺、邻甲苯胺、3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷、3,3'-二甲氧基联苯胺、3,3'-二甲基联苯胺、2,6-二甲基苯胺、2,4'-二氨基二苯甲烷、2,4-二氨基苯甲醚、3-氨基对甲苯甲醚、2,4,5-三甲基苯胺、4,4'-二氨基二苯硫醚、对氯苯胺、2,4-二甲基苯胺、2-萘胺、2,2'-二氨基二苯甲烷、4-氨基联苯、4-氯邻甲苯胺、2-氨基-4-硝基甲苯、3,3'-二氯联苯胺、对氨基偶氮苯、4,4'-次甲基-双-（2-氯苯胺）、邻氨基偶氮甲苯；LOD/LOQ（方法检出限/定量限）：1.0/3.0μg/kg（每种）。 3、理化指标中食品模拟物的“%”为体积分数。				

————以下空白 End of Report————